



## INLUB COL 100

### ADESIVO VINIL ACRÍLICO CONCENTRADO PARA ARGAMASSA, CHAPISCO E CONCRETO

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto físico:	Líquido branco azulado
Densidade:	Aproximadamente 1,007 g/ml
Composição básica:	Copolímero acrílico Vinílico e PVA
Teor de sólidos	50 a 55%

#### INDICAÇÃO:

**INLUB COL 100** é um poderoso adesivo de monômeros acrílicos e PVA, compatível com cimento Portland comum usado em:

- Chapisco convencional;
- Chapisco rolado;
- Argamassas para revestimento com ou sem cal;
- Argamassa para assentamento de pisos (granito, ardósia, etc);
- Argamassa para regularizações e reparos;
- Plastificante para gesso, para fixação de sancas e molduras;
- Reparos e revestimentos em pisos de concreto;
- Fixador de caiação
- Rejuntamento, entre outras aplicações.
- Tintas cimentícias em pó e pintura látex.
- Atende a NBR 13749/95, a qual especifica um rigoroso teste de aderência para chapisco.

#### Propriedades:

**INLUB COL 100** é um adesivo aquoso a base de polímero de acetato de polivinila e acrílico, que proporciona excelente aderência as argamassas, concreto, gessos, e aos mais diversos substratos. Quando adicionado a argamassa proporciona flexibilidade, diminui o índice de retração e melhor a resistência coesiva evitando do escorrimento. Pode ser utilizado interno e externo.



## BOLETIM TECNICO



### PREPARO DO PRODUTO:

#### ADESIVO PARA CHAPISCO CONVENCIONAL:

***Diluir 1L de produto INLUB COL 100 em 9 litros de água;***

Depois de diluído o produto, se obtém um aditivo para chapisco, adicionar à água de amassamento na proporção 1 parte de INLUB COL 10 AC em 9 partes de ÁGUA, nunca adicioná-lo diretamente ao cimento. Utilizar esta solução para amolentar a argamassa para chapisco ou reboco. As superfícies devem estar limpas, úmidas e isentas de partículas soltas, desmoldantes, óleos ou graxas.

Produto irá conferir uma plasticidade e impermeabilidade que atende a NBR 13749/95.

**ARGAMASSA:** Diluir INLUB COL 100 na proporção (1:6) em água e amolentar a massa com a solução até a consistência desejada.

- Adicionar à água de amassamento na proporção 1 parte de INLUB COL 100 para 6 partes de ÁGUA, nunca adicioná-lo diretamente ao cimento. Utilizar esta solução para amolentar a argamassa para chapisco ou reboco. As superfícies devem estar limpas, úmidas e isentas de partículas soltas, desmoldantes, óleos ou graxas.

**ESTUCAGEM:** Diluir INLUB COL 100 na proporção (1:4) em água e amolentar argamassa (1 parte de cimento CII para 2 partes de areia média ou fina) com a solução até a consistência desejada.

**ARMAZENAMENTO:** Evitar frio e calor excessivos, manter a embalagem fechada para evitar formação de pele.

**VALIDADE :** 12 (doze meses)



## BOLETIM TECNICO

---

**COMPOSIÇÃO:** Adesivo Vinil acrílico, conservante e água.

Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral. Para outras aplicações, dúvidas ou maiores esclarecimentos favor contatar-nos.



**EMBALAGENS:** Comercializado em 1,5, 18, 20, 50 e 200 kg.

*Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.*

